

Toebehoren

ASP900

afdichtcoating - voor het afdichten van hoekaansluitingen



Coba ASP900 afdichtingscoating

Producteigenschappen



Speciale productkenmerken

- Voor natte ruimten
- Blijvend elastisch
- Eenvoudig verwerkbaar

Toepassingsgebied

Coba ASP900 afdichtingscoating is geschikt voor het afdichten van horizontale en verticale hoekaansluitingen op beton, kalkzandsteen, cement-en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba ASP900 is scheurbestendig en blijvend elastisch. Bij een vormvaste hoekaansluiting is het aanbrengen van één laag Coba ASP900 voldoende. In alle andere gevallen is een combinatie met Coba ASP910 kimband vereist om scheurvorming te voorkomen. Niet geschikt voor toepassingen buitenshuis en permanent natte toepassingen zoals zwembadbassins.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel.

Verwerking

Bij toepassing als kimafdichting in combinatie met Coba ASP910 kimband: breng Coba ASP900 met een blokkwast egaal en dekkend aan. Plaats het kimband vervolgens in de nog natte coating. Breng ten slotte een tweede laag coating goed dekkend over het kimband aan. Bij toepassing als ondergrond afdichting: breng Coba ASP900 met blokkwast of roller egaal en dekkend aan. Droogtijd: minimaal 12 uur afhankelijk van de omgevingscondities. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

Coba

TEL 088-8118 800

Keesomstraat 9
6717 AH Ede

Postbus 19
6710 BA Ede

www.coba.nl

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 200 - 300 g/m².

Nabehandelen/drogen

De droogtijd van de afdichting bedraagt ca. 12 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

art. 10340	emmer van 14 kg 20 st/pallet kleur oranje
------------	-------------------------------------------------

art. 10345	emmer van 7 kg 48 st/pallet kleur oranje
------------	------------------------------------------------

Houdbaarheid: minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking. Koel en vorstvrij opslaan en transporteren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.